

Лиственница сибирская сортность

(влажность 12 – 14 %)

Пороки и дефекты	Нулевой (экстра)	Первый (прима)	Второй	Третий
Сучки светлые, темные здоровые с трещинами	-	+	+	+
Сучки черные частично сросшиеся, несросшиеся, d не более 8	-	-	D от 8 до 25 1 шт/пог.м. до 8 разрешаются	+
Черные сучки диаметром до 8	-	1 шт/пог. м.	+	+
Синева	-	-	+	+
Смоляные кармашки	-	возможны при В до 3 и L не более 50	Ш до 5 Дл. до 100	В до 3 ; L до 200
Несквозные трещины	b до 0,5 L до 50	b не более 1; длина до 100	до 1,5 в ширину и не более 150 в длину	не более чем 3; суммарная L должна быть не выше 1/3 длины доски
Полосы и смоляные пятна	-	-	-	+
Углубления от выпавших сучков	-	-	-	1 шт/м.пог; d не более 20
Сердцевина	-	-	+	+
Механические повреждения	только на второстепенной поверхности	на оборотной стороне	до 5; сечением 3 X 10; 1 шт/п.м.	до 5; габаритами 5 X 20 2 шт/п.м.

Значения в таблице приведены в мм

<http://burcity.ru/Строительство-террас/>